

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR05/001444

International filing date: 17 May 2005 (17.05.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: KR
Number: 10-2004-0035024
Filing date: 18 May 2004 (18.05.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 30 June 2005 (30.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office


출 원 번 호 : 특허출원 2004년 제 0035024 호
Application Number 10-2004-0035024

출 원 일 자 : 2004년 05월 18일
Date of Application MAY 18, 2004

출 원 인 : 주식회사 메카로닉스
Applicant(s) MECHARONICS CO.,LTD.

2005 년 06 월 09 일

특 허 청
COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】 특허출원서
【권리구분】 특허
【수신처】 특허청장
【제출일자】 2004.05.17
【발명의 국문명칭】 원자층증착법에 의한 A l q3 박막 제조방법
【발명의 영문명칭】 Method for manufacturing A l q3 layer by ALD
【출원인】
【명칭】 주식회사 메카로닉스
【출원인코드】 1-2000-053412-5
【대리인】
【성명】 김인한
【대리인코드】 9-2003-000087-5
【포괄위임등록번호】 2004-034103-4
【대리인】
【성명】 김희곤
【대리인코드】 9-2003-000269-0
【포괄위임등록번호】 2004-034104-1
【발명자】
【성명의 국문표기】 장혁규
【성명의 영문표기】 JANG, HYUK-KY00
【주민등록번호】 641202-1025628
【우편번호】 463-480
【주소】 경기도 성남시 분당구 금곡동 청솔마을 901동 1212호
【국적】 KR
【발명자】
【성명의 국문표기】 김현창
【성명의 영문표기】 KIM, HYUN-CHANG

【주민등록번호】	710803-1814618
【우편번호】	459-747
【주소】	경기도 평택시 지산동 건영아파트 106동 501호
【국적】	KR
【심사청구】	청구
【취지】	<p>특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의한 출원심사 를 청구합니다. 대리인</p> <p>김인한 (인) 대리인</p> <p>김희곤 (인)</p>
【수수료】	
【기본출원료】	0 면 38,000 원
【가산출원료】	24 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	15 항 589,000 원
【합계】	627,000 원
【감면사유】	소기업(70%감면)
【감면후 수수료】	188,100 원
【첨부서류】	1. 소기업임을 증명하는 서류_1통

【요약서】

【요약】

본 발명은 Alq_3 박막 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 원자층 증착법을 이용하여 Alq_3 박막을 대량 생산할 수 있는 Alq_3 박막 제조방법에 관한 것이다.

본 발명은, 원자층 증착법을 이용하여 박막을 제조하는 방법에 있어서,

1) 반응 챔버 내부에 기판을 위치시키고, 상기 반응 챔버 내부를 특정한 반응 온도로 유지하는 단계;

2) 반응 챔버 내부로 알루미늄 원료 물질을 공급하고, 반응시키는 단계; 및

3) 반응 챔버 내부로 8-히드록시퀴놀린 계열 물질을 공급하고, 반응 시키는 단계;를

포함하는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법을 제공한다.

【대표도】

도 2

【색인어】

유기 EL, 발광층, Alq_3 , 원자층 증착방법

【명세서】

【발명의 명칭】

원자층증착법에 의한 Alq₃ 박막 제조방법 {Method for manufacturing Alq₃ layer by ALD}

【도면의 간단한 설명】

- <1> 도 1은 Alq₃의 구조를 나타내는 구조식이다.
- <2> 도 2는 본 발명에서 사용하는 원자층 증착장치의 개념도이다.
- <3> 도 3은 본 실시예에 따른 알루미늄 원료 물질의 구조를 나타내는 도면이다.
- <4> 도 4는 본 실시예에 따른 8-히드록시퀴놀린 계열 물질의 구조를 나타내는 도면이다.
- <5> 도 5는 본 실시예에 따른 Alq₃ 박막 제조방법의 각 공정을 나타내는 도면들이다.
- <6> < 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
- | | |
|------------------|---------------|
| <7> 1 : 원자층 증착장치 | 10 : 반응 챔버 |
| <8> 20 : 서셉터 | 22 : 기관 |
| <9> 30 : 원료 공급관 | 40 : 이동가스 공급관 |
| <10> 50 : 진공 펌프 | |

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<11> 본 발명은 Alq_3 박막 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 원자층 증착법을 이용하여 Alq_3 박막을 대량 생산할 수 있는 Alq_3 박막 제조방법에 관한 것이다.

<12> Alq_3 는 도 1에 도시된 바와 같은 구조를 가지는 화학 물질이며, 유기 EL 소자에서 발광층으로 사용되는 대표적인 물질이다. 기판 상에 Alq_3 박막을 형성하기 위한 방법으로 종래에는 물리적 증착법(Physical Vapor Deposition, PVD) 중 하나인 열증착 방법(Thermal evaporation)을 사용한다.

<13> 열증착 방법은 Alq_3 분자 자체를 반응로에 주입하고, 고온의 열을 가하여 기판에 증착하는 방법으로서, Alq_3 박막을 쉽게 얻을 수 있는 장점이 있다. 그러나 이러한 열증착 방법은 제조되는 박막이 불균일하고, 대량 생산이 불가능한 문제점이 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<14> 본 발명은 종래의 열증착 방법이 갖는 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 원자층 증착법을 이용하여 Alq_3 박막을 대량 생산할 수 있는 Alq_3 박막 제조 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

【발명의 구성】

<15> 전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 원자층 증착법을 이용하여 박막을 제조하는 방법에 있어서,

<16> 1) 반응 챔버 내부에 기판을 위치시키고, 상기 반응 챔버 내부를 특정한 반응 온도로 유지하는 단계;

<17> 2) 반응 챔버 내부로 알루미늄 원료 물질을 공급하고, 반응시키는 단계; 및

<18> 3) 반응 챔버 내부로 8-히드록시퀴놀린 계열 물질을 공급하고, 반응시키는 단계;를

<19> 포함하는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법을 제공한다.

<20> 또한 본 발명에서는, 상기 2) 단계와 3) 단계 사이 또는 상기 3) 단계 수행 후에, 미반응 원료 물질 및 부산물을 제거하는 퍼징 단계가 더 포함되는 것이, 공정 시간 단축 및 박막의 특성 향상을 위해서 바람직하다.

<21> 또한 본 발명에서는, 상기 2) 단계 및 3) 단계를 적어도 2회 반복하여 수행하는 것이, 제조되는 박막의 두께를 조정할 수 있어서 바람직하다.

<22> 또한 본 발명에서는, 반응 챔버 내부의 반응 온도를 $15 \sim 500^{\circ}\text{C}$ 로 하는 것이, 반응 속도 상승 및 제조되는 박막의 특성을 향상시킬 수 있어서 바람직하다.

<23> 또한 본 발명에서는, 상기 알루미늄 원료 물질 및 8-히드록시퀴놀린 계열 물질은, 0.1 ~ 100 초 동안 반응 챔버에 공급되는 것이, 반응 속도 상승 및 제조되는 박막의 특성을 향상시킬 수 있어서 바람직하다.

<24> 또한 본 발명에서는, 헬륨(He), 수소(H₂), 질소(N₂), 아르곤(Ar) 으로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 퍼징 가스를 주입하고, 반응 챔버에 마련되는 진공 펌프를 이용하여 반응 챔버 내에 존재하는 가스를 흡입하여 제거하도록 퍼징 단계를 수행하는 것이, 퍼징 시간을 단축하여 전체 공정시간을 단축할 수 있어서 바람직하다.

<25> 이때 상기 퍼징 가스는, 1 ~ 1000 sccm의 유량으로 0.1 ~ 100초 동안 주입되는 것이 바람직하다.

<26> 이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위하여 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만

한다. 따라서 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

<27> 우선 본 실시예에 따른 Alq_3 박막을 제조하기 위하여 사용하는 원자층 증착 장치(1)를 설명한다. 도 2는 본 실시예에 따른 Alq_3 박막의 제조에 사용되는 원자층 증착 장치를 나타내는 개념도이다.

<28> 우선 내부에 진공 형성이 가능한 반응 챔버(10)가 마련된다. 이 반응 챔버(10) 내부에는 소정 부분에 기판(22)을 탑재할 수 있는 서셉터(20)가 마련된다. 따라서 반응 챔버(10) 내부로 반입되는 기판은 서셉터(20) 상부에 위치된 상태로 공정이 진행된다. 그리고 반응 챔버 내부에는 반응 챔버 내부를 일정한 온도로 유지할 수 있는 온도 조절 장치(도면에 미도시)가 마련된다. 따라서 반응 챔버(10) 내부는 이 온도 조절 장치를 사용하여 일정한 반응 온도를 유지할 수 있다.

<29> 한편 반응 챔버(10)의 다른 부분에는 반응 챔버(10) 내부로 원료 물질을 공급하기 위한 원료 공급관(30)이 마련되고, 이에 인접하게 반응 챔버(10) 내부로 이동가스를 공급하기 위한 이동가스 공급관(40)이 마련된다. 이때 원료 공급관(30)과 이동가스 공급관(40)의 말단은, 도 2에 도시된 바와 같이, 반응 챔버(10) 입구(A)에서 합쳐지도록 마련되는 것이 바람직하다. 따라서 원료 물질과 이동 가스를 동시

에 반응 챔버(10) 내부로 공급할 수 있다.

<30> 또한 반응 챔버(10)의 또 다른 부분에는 반응 챔버(10) 내부의 가스를 흡입하여 제거할 수 있는 진공 펌프(50)가 연결된다. 따라서 반응 챔버(10) 내부는 특정한 경우에 진공 상태로 형성될 수 있으며, 일정 단계의 공정을 수행한 후에는 미반응 원료 물질과 부산물을 흡입하여 제거할 수 있다.

<31> 다음으로 본 실시예에 따른 Alq_3 박막 제조방법을 설명한다.

<32> 우선 반응 챔버(10) 내부에 마련되는 서셉터(20)에 기관(22)을 위치시킨다. 그리고 반응 챔버(10) 내를 반응에 적합한 온도인 반응 온도로 유지한다. 본 실시예에서는 반응 온도를 상온 ~ $500^{\circ}C$ 로 하는 것이 바람직하다. 여기에서 상온이란, 평상의 온도를 말하는 것으로서 약 $15 \sim 25^{\circ}C$ 정도이다.

<33> 반응 챔버(10) 내부가 일정한 반응 온도로 유지되면 반응 챔버(10) 내부로 알루미늄 원료 물질을 공급한다. 이때 알루미늄 원료 물질은 도 3에 도시된 16가지 물질 중에서 선택되는 어느 하나이며, 기화된 상태로 반응 챔버(10) 내부로 공급된다. 이러한 알루미늄 원료 물질은 모두 상온에서 액상이기 때문에 원자층 증착법에 적용이 용이하며, 비교적 안정적인 증기압 특성을 가지므로 양산성이 좋다. 알루미늄 원료 물질을 공급함에 있어서, 그 공급시간은 0.1 ~ 100 초 정도인 것이 바람직하다.

<34> 또한 알루미늄 원료 물질을 공급할 때, 알루미늄 원료 물질만을 단독으로 반

응 챔버(10) 내부로 공급할 수도 있지만, 이동가스(carrier gas)와 함께 공급될 수도 있다. 본 실시예에서는 알루미늄 원료 물질을 이동가스와 함께 공급하는데, 도 2에 도시된 바와 같이, 원료 공급관(30)을 통해서는 알루미늄 원료 물질을 공급하고, 이동가스 공급관(40)으로는 이동가스를 공급한다. 따라서 각 공급관을 통하여 공급되는 알루미늄 원료 물질과 이동가스는 반응 챔버(10)로 진입하는 부분(A)에서 서로 합쳐져서 반응 챔버(10) 내로 공급된다. 이렇게 이동가스와 함께 원료 물질을 공급하게 되면, 원료 공급관 내부에 반응에 의한 파티클 등이 생성되지 않는 장점이 있다. 그리고 이동가스가 공급되는 유량은 1 ~ 1000 sccm(standard cubic centimeters per minute)이 되도록 조절하는 것이 바람직하다.

<35> 전술한 방법에 의하여 알루미늄 원료 물질이 반응 챔버(10) 내로 공급되면, 기관(22) 상에 알루미늄 원료 물질의 원자층이 형성된다. 기관(22) 상에 원자층이 형성되면, 반응 챔버(10) 내에 남아 있는 미반응 원료 물질과 반응에 의하여 발생되는 부산물을 제거하는 공정이 필요하다. 반응에 요구되는 원료 물질을 정확한 양을 공급하고, 반응이 이상적으로 이루어지면 부산물 미반응 물질이 발생하지 않겠지만, 일반적으로 요구되는 원료 물질의 양 보다 과량을 공급하고 반응을 시키는 점 등을 고려하면 다음 반응을 위하여 반응 챔버(10) 내에 남아 있는 잔유물 및 부산물을 제거하는 퍼징 공정이 요구되는 것이다.

<36> 본 실시예에서는 퍼징 공정을 두가지 방법으로 실시한다. 먼저 전술한 반응 챔버(10)에 마련되어 있는 진공 펌프(50)만을 사용하여 반응 챔버(10) 내에 존재하는 잔유물 및 부산물을 제거하는 것이다. 즉, 진공 펌프(50)를 이용하여 반응 챔버

(10) 내에 존재하는 모든 가스를 흡입하여 외부로 배출하여 반응 챔버(10) 내에 존재하는 불순물을 제거하는 것이다. 다만 이 방법은 시간이 많이 소요되는 반면, 잔유물 및 부산물 제거는 제대로 이루어지지 않는 단점이 있을 수 있다.

<37> 따라서 퍼징 가스를 이동가스 공급관(40)을 통하여 반응 챔버(10) 내로 공급하면서 진공 펌프(50)로 반응 챔버(10) 내부의 가스를 흡입하는 방식이 바람직하다. 즉, 퍼징 가스를 반응 챔버(10) 내로 주입하여 퍼징 가스가 이동하면서 미반응 원료 물질 및 부산물과 함께 진공 펌프(50)를 통하여 외부로 배출되게 하는 것이다. 이때 퍼징 가스로는 헬륨(He), 수소(H₂), 질소(N₂), 아르곤(Ar) 중에서 선택되는 것이 바람직하다. 그리고 퍼징 가스가 반응 챔버 내로 공급되는 유량은 1 ~ 1000 sccm 인 것이 바람직하며, 공급되는 시간은 0.1 ~ 100 초인 것이 바람직하다.

<38> 이렇게 해서 반응 챔버(10) 내의 반응되지 않은 알루미늄 원료 물질 및 반응 부산물이 모두 제거되면, 원료 공급관(30)을 통하여 8-히드록시퀴놀린 계열 물질을 공급한다. 8-히드록시퀴놀린 계열 물질도 알루미늄 원료 물질과 마찬가지로 기화된 상태로 공급되며, 단독으로 공급될 수도 있지만, 이동가스와 함께 공급되는 것이 바람직하다. 퀴놀린 원료 물질의 공급조건을 알루미늄 원료 물질의 공급조건과 동일하게 하는 것이 바람직하다. 본 실시예에서 사용하는 8-히드록시퀴놀린 계열 물질은 도 4에 도시된 바와 같은 구조를 가진다. 즉, 8-히드록시 퀴놀린(hydroxy quinoline), 5-클로로-8-히드록시 퀴놀린(5-chloro-8-hydroxy quinoline), 4-메틸-

8-히드록시 퀴놀린(4-methyl-8-hydroxy quinoline), 5,7-디클로로-8-히드록시 퀴놀린(5,7-dichloro-8-hydroxy quinoline) 중에서 선택되는 어느 하나이다.

<39> 전술한 바와 같이 8-히드록시퀴놀린 계열 물질을 반응 챔버(10)에 공급하면, 기관(22) 상에 형성되어 있는 알루미늄 원료 물질 원자층과 표면 반응이 발생하여 Alq_3 박막이 형성된다. 반응이 완료되면 미반응 원료 물질과 반응 부산물을 제거하기 위한 퍼징 공정이 다시 진행된다. 이때 진행되는 퍼징 공정은 전술한 퍼징공정과 동일한 조건과 방법으로 진행된다.

<40> 이러한 과정을 1 사이클(cycle)로 하여 Alq_3 박막이 원하는 두께로 형성될 때까지 반복하여 실시하여 기관 상에 일정한 두께의 Alq_3 박막을 제조하는 것이다.

<41> 이하에서는 도 5를 참조하여 Alq_3 가 기관위에 증착되는 과정을 보다 구체적으로 설명한다.

<42> 우선 도 5a에 도시된 바와 같이, 기관(22)이 위치된 반응 챔버(10) 내에 알루미늄 원료물질을 공급한다. 일정한 반응 온도를 유지하면서 알루미늄 원료 물질을 공급하여 반응 시키면 도 5b에 도시된 바와 같이, 기관(22) 상에 알루미늄 원료 물질의 원자층이 형성된다. 기관(22) 상에 알루미늄 원료 물질 원자층이 형성되면 반응되지 못하고 반응 챔버(10) 내부에 남아 있는 원료 물질을 퍼징한다. 그리고 도 5c에 도시된 바와 같이, 퀴놀린 원료 물질을 반응 챔버(10) 내로 공급한다. 그

러면 퀴놀린 원료 물질과 알루미늄 원료 물질 원자층이 반응하여 도 5d에 도시된 바와 같은, Alq_3 층이 기판(22) 상에 형성된다. 기판(22) 상에 Alq_3 층이 형성되면, 반응되지 않고 남은 퀴놀린 원료 물질과 부산물을 피징한다.

<43> 이러한 일련의 과정을 반복하면 원하는 두께의 Alq_3 박막을 얻을 수 있다.

【발명의 효과】

<44> 본 발명에 의하면, 기판 상의 모든 부분에 대하여 박막의 밀도가 향상되고, 균일한 박막을 얻을 수 있다. 따라서 본 발명은 대면적 기판에 Alq_3 박막을 형성시키는데 적합하다. 또한 기존의 유기 EL 기판 생산 공정에 그대로 삽입될 수 있는 장점이 있다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

원자층 증착법을 이용하여 박막을 제조하는 방법에 있어서,

1) 반응 챔버 내부에 기판을 위치시키고, 상기 반응 챔버 내부를 특정한 반응 온도로 유지하는 단계;

2) 반응 챔버 내부로 알루미늄 원료 물질을 공급하고, 반응시키는 단계; 및

3) 반응 챔버 내부로 8-히드록시퀴놀린 계열 물질을 공급하고, 반응시키는 단계;를

포함하는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 2) 단계와 3) 단계 사이에, 미반응 원료 물질 및 부산물을 제거하는 제1 퍼징 단계가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 3) 단계 수행후에, 미반응 원료 물질 및 부산물을 제거하는 제2 퍼징 단계가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 2) 단계 및 3) 단계를 적어도 2회 반복하여 수행하는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 5】

제1항에 있어서, 상기 반응 온도는,

15 ~ 500℃ 인 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 6】

제1항에 있어서, 상기 알루미늄 원료 물질은,

트리메틸알루미늄(TMA1)

트리메틸알루미늄-디메틸에틸아민(TMA1-DMEA)

트리메틸알루미늄-트리메틸아민(TMA1-TMA)

트리메틸알루미늄-트리에틸아민(TMA1-TEA)

트리메틸알루미늄-메틸피롤리딘(TMA1-MP)

트리메틸알루미늄-에틸피롤리딘(TMA1-EP)

트리메틸알루미늄-에틸피페리딘(TMA1-EPP)

트리메틸알루미늄-에틸모폴린(TMA1-EMP)

트리에틸알루미늄(TEA1)

트리에틸알루미늄-디메틸에틸아민(TEA1-DMEA)

트리에틸알루미늄-트리메틸아민(TEA1-TMA)

트리에틸알루미늄-트리에틸아민(TEA1-TEA)

트리에틸알루미늄-메틸피롤리딘(TEA1-MP)

트리에틸알루미늄-에틸피롤리딘(TEA1-EP)

트리에틸알루미늄-에틸피페리딘(TEA1-EPP)

트리에틸알루미늄-에틸모폴린(TEA1-EMP)

로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 Alq₃ 박막

제조방법.

【청구항 7】

제1항에 있어서, 상기 8-히드록시퀴놀린 계열 물질은,

8-히드록시 퀴놀린(hydroxy quinoline)

5-클로로-8-히드록시 퀴놀린(5-chloro-8-hydroxy quinoline)

4-메틸-8-히드록시 퀴놀린(4-methyl-8-hydroxy quinoline)

5,7-디클로로-8-히드록시 퀴놀린(5,7-dichloro-8-hydroxy quinoline)

2-메틸-8-히드록시 퀴놀린(2-methyl-8-hydroxy quinoline)

으로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 Alq₃ 박

막 제조방법.

【청구항 8】

제1항에 있어서, 상기 알루미늄 원료 물질 및 8-히드록시퀴놀린 계열 물질은,

기체 상태로 반응 챔버에 공급되는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 9】

제1항에 있어서, 상기 알루미늄 원료 물질 및 8-히드록시퀴놀린 계열 물질은,

0.1 ~ 100 초 동안 반응 챔버에 공급되는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 10】

제2항에 있어서, 상기 제1 퍼징 단계에서는,

반응 챔버에 마련되는 진공 펌프를 이용하여 미반응 원료 물질 및 부산물을 흡입하여 제거하는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 11】

제2항에 있어서, 상기 제1 퍼징 단계에서는,

헬륨(He), 수소(H_2), 질소(N_2), 아르곤(Ar) 으로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 퍼징 가스를 주입하고, 반응 챔버에 마련되는 진공 펌프를 이용하여 반응 챔버 내에 존재하는 가스를 흡입하여 제거하는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막

제조방법.

【청구항 12】

제11항에 있어서, 상기 퍼징 가스는,

1 ~ 1000 sccm의 유량으로 0.1 ~ 100초 동안 주입되는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 13】

제3항에 있어서, 상기 제2 퍼징 단계에서는,

반응 챔버에 마련되는 진공 펌프를 이용하여 미반응 원료 물질 및 부산물을 흡입하여 제거하는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 14】

제3항에 있어서, 상기 제2 퍼징 단계에서는,

헬륨(He), 수소(H_2), 질소(N_2), 아르곤(Ar) 으로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 퍼징 가스를 주입하고, 반응 챔버에 마련되는 진공 펌프를 이용하여 반응 챔버 내에 존재하는 가스를 흡입하여 제거하는 것을 특징으로 하는 Alq_3 박막 제조방법.

【청구항 15】


제14항에 있어서, 상기 퍼징 가스는,

1 ~ 1000 sccm의 유량으로 0.1 ~ 100초 동안 주입되는 것을 특징으로 하는


Alq₃ 박막 제조방법.

【도면】


【도 1】




【도 2】




【도 3a】




(a) TMAI




(b) TMAI - DMEA




(c) TMAI - TMA




(d) TMAI - TEA




(e) TMAI - MP



(f) TMAI - EP




(g) TMAI - EPP




(h) TMAI - EMP


【도 3b】




(i) TEAl




(j) TEAl - DMEA




(k) TEAl - TMA




(l) TEAl - TEA




(m) TEAl - MP



(n) TEAl - EP




(o) TEAl - EPP




(p) TEAl - EMP


【도 4】




【도 5a】




【도 5b】




【도 5c】




【도 5d】




【도 5e】



【도 5f】



【도 5g】



【도 5h】

